



تأثیرات پودر پوکه معدن ۵‌ماوند به عنوان سوپر پوزولان در ساخت بتن

چکیده:

این مقاله تحقیقی است به منظور تعیین نسبت‌های طرح مخلوط پوکه پویمیس در معدن پوکه معدنی باشد. استفاده از این پوکه پویمیس در معدن پوکه معدنی دادن که در این معدن به عنوان طبله معدنی دیگر دیده بود، استفاده شده و با این طرز خواهد پوکه پویمیس مقاومت گردیده است با توجه به رویکرد حفاظت از محیط‌رسانی و تولید زرش پایدار شرکت پالای ایران و قلایق استفاده در شاکربرگ برای این جذب آب پوکه معدنی را نهاده که این نوع بالله معدن را نهاده، بررسی و موارد استفاده از پوکه معدنی در این نوع بالله معدن را نهاده، در نظر نشانند. جهتی‌های اجرایی این نوع از این متفاوت‌ها در طرح‌های مختلف مبارکت اند؛ ایست اب به مصالح سیمانی، مقدار پوکه و میکرو سیلیس، ازمایش‌های مقاومت شاری شده در ازماشیاه بنی شرکت تار روز ازماشیاه در خواص معدنی این پوکه معدنی را نهاده، در حال حاضر متابع غنی از پوکه‌های معدنی در کشور وجود دارند که عمدای از اینها در حال استخراج و پیغامبرانی هستند که از جمله این معدن‌های بزرگ این معدن شاهی کوکه معدن اشاره نمود که از این معدن می‌تواند این معدن را تولید کرد و معرف آنها از احاطه جمیع و نوع کاربرد به مرتبه این معدن اینجا نمی‌گیرد بلکه از دلایل عدم شناخت پوکه معدنی را نهاده، پوکه پویمیس میکرو سیلیس سیک داده، سوپر پوزولان، بنی پوکه معدنی.

مقدمه:

پوزولان هم باعث بالا رفتن مقاومت شاری و هم افزایش دادم کاری، خردایش و اسیاب سنگ معدن پویمیس حاصل شده

و باوجود سیلیس بالا (حدود ۰۰۰ عجرصد) می‌تواند به عنوان یک سوپر پوزولان باعث افزایش مقاومت شاری و دام گردد.

جزئیات آزمایش:

۱۰. طرح مقاومتی در بنی پاکلاس CT-۸ ساخته شده در جدول ۸ معرفی شده که طرح اول شاهد و بدون هیچ گونه افزودن، طرح دوم با ۱۰ درصد پوکه و طرح سوم با ۱۰ درصد میکرو سیلیسیزه دند. مصالح به کار رفته به شرح زیر است:

سیمان به کار رفته در این پژوهش سیمان تهران تیپ ۱-۴۲۵ می‌باشد که دارای مشخصات زیر است:

نیتیج آزمون	حد استاندارد	حد استاندارد	ذیلگی
وزن مخصوص	ملی ۷۸۹ ایران	ملی ۳۱۵	
نرمی	ملی ۳۸۹ ایران	ملی ۲۸۰	
مقاومت شاری	ملی ۲۸۹ ایران	ملی ۴۲۸	

جدول ۱- نتایج آزمایش‌های انجام شده بر روی سیمان ۱-۴۲۵

پوکه معدنی در این پژوهش معرفت شده است که این نوع پوکه معدنی، معدن ۵‌ماوند را منظم می‌نماید.

با این (اعلیه صوتی و حرارتی) دارای کاربردهای سیمان منعو در بخش‌های مختلف صفت می‌باشدند در سیاری از کشورهای صنعتی دنیا این منابع به صورت شایسته مورد شناسایی قرار گرفته و در صنایع مختلف استفاده می‌شوند.



شکل ۱ - پوکه معدنی پویمیس

ازماش‌های معرفت شده به این قسمت را اساس استاندارد ASTM-C۴۶ و ASTM-C۷۴ اینجا شنیده که در آن‌ها با داشتن وزن مصالح در حالت خشک اشاعر در هو و بدشورت غوطه‌ور در آن بارانترهای ذکر محسنه می‌شوند. پوکه معدنی استفاده شده از نوع پوکه پویمیس بوده و دارای مشخصات زیر است:

که در آن‌ها با داشتن وزن مصالح در حالت خشک اشاعر در هو و بدشورت غوطه‌ور در آن بارانترهای ذکر محسنه می‌شوند. پوکه معدنی استفاده شده از نوع پوکه پویمیس بوده و دارای مشخصات زیر است:

شماره ۲ دوره هشتم اسدند ماد ۱۴۰۱



شن و ماسه استفاده، شن و ماسه تولیدی شرکت پرتفاپ با مشخصات و دانه‌بندی زیر می‌باشد

جدول ۵- دانه‌بندی و مشخصات شن استفاده شده (۳۲ ASTM C)

Standard Test Sieve Size	weight of material retained (g)	cumulative weight retained (g)	percentage retained (%)	percentage passing (%)	specification limit for passing MIN. MAX.	REMARKS
4" (100 mm)	0.0	0	0.0	100.0	100	
3" (75 mm)	28.5	28.5	28.5	71.5	70	
2" (50 mm)	19.7	48.2	19.7	80.3	80	
1.5" (37.5 mm)	19.7	67.9	14.3	85.7	55	
1" (25.0 mm)	29.1	97.0	11.3	88.7	15	
0.75" (18.8 mm)	32.2	231	99.1	0.9	0	
0.5" (12.5 mm)	16.0	231	99.7	0.3	0	
0.375" (9.5 mm)	2.0	231	99.8	0.2	0	
Total	232.0	100.0	0.0			

Aggregate Gradation Diagram

Test Results Summary:

Grade	ASTM Standard	Test Result (%)
Coarse Sand	ASTM C117-00	97.0
Fine Sand	ASTM C131-03	97.0
Medium Sand	-	-
Cross Sand	-	-
Fine Gravel	-	-
Cross Gravel	-	-

Grade: #16 (1.19 mm) to #200 (0.075 mm)

ASTM C128-00: 97.0

IS SSD: 97.0

ASTM C127-00: 97.0

ASTM C128-01: 97.0

IS 2386-part4: 97.0

جدول ۶- دانه‌بندی و مشخصات ماسه استفاده شده (۴۷۷ ISIRI)

شماره و اندازه الک (mm)	وزن مانده رودی الک (g)	محدوده استاندارد طبق ISIRI302		درصد عبوری از الک	حداقل	حداکثر
		درصد مانده رودی الک	تجمعی			
3/8 "	9.5	0	0	100.0	100	100
4" نمره ۱۰۰	4.75	7	7	92.6	89	100
۸ نمره ۲۳۶	2.36	30	38	62.5	60	100
۱۲ نمره ۳۳۰	1.18	24	62	38.2	30	90
۱۸ نمره ۱۸۰	0.6	13	75	25.0	15	54
۲۴ نمره ۰.۳	140	10	85	14.7	5	40

پور موردنظر از نوع بومی بوده و آنالیز شیمیایی از قرار زیر است:

جدول ۷- آنالیز شیمیایی پور که بومی

sample	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	Cao
YD92	65	25	5	2

جدول ۸- مشخصات فیزیکی پور که معدنی بومی

نوع نمونه	وزن مخصوص در حالت (kg/m ³) (ssd)	وزن مخصوص خشک (%)	درصد جذب آب (%)
زیر الک	1.55	0.55	12.58

دانه‌بندی پور که به شرح زیر است:

جدول ۹- دانه‌بندی پور که

Standard Test Sieve Size	weight of material retained (g)	cumulative weight retained (g)	percentage retained (%)	percentage passing (%)	specification limit for passing
# 16 (1.19 mm)	0.0	0	0.0	100.0	50 85
# 30 (0.590 mm)	100.0	100	14.7	85.3	25 60
# 50 (0.300 mm)	100.0	200	29.4	70.6	5 30
# 100 (0.150 mm)	120.0	320	47.1	52.9	0 10
# 200 (0.075 mm)	40.0	360	52.9	47.1	0 3
Pan	320.0	680			
Total	680.0				
Passing 200%				47.06%	
F.M				0.91	

مشخصات میکرو سیلیس استفاده شده برم بنای کیفی EN ۱۲۲۶۳ - ASTMC1240 به شرح زیر است.

مشخصات شیمیایی:

جدول ۱۰- آنالیز شیمیایی میکرو سیلیس

ترکیب شیمیایی مواد	درصد
SiO ₂	95-97%
Al ₂ O ₃	1-2%
Cao	0.4-0.5%
L.O.I	1-1.5%

مشخصات فیزیکی:

جدول ۱۱- مشخصات فیزیکی میکرو سیلیس

چگالی	g/cm ³
چگالی جسمی	600
چگالی ظاهري	0.36
ضرير فعالیت بوزو (ففتورزه)	114-1

طرح مخلوطها و نسبت‌های بکار رفته در طرح‌های آزمایشی:
نمایمی طرح‌های آزمایشی در رده غلوبنی CT^۱ طراحی شده و طبل اول که به صورت تراکم خواهد بود بدون استفاده از هیچ‌گونه افزودنی می‌باشد. در طرح‌ها جون حالت مقابسایی، مابین بین افزودنی، پورپوک و میکرو سیلیس می‌د در این طرح‌ها مقدار سیمان و اسلامب ایات کرفته شده است. البته بجز بین نمونه ۱۰۴ درصد می‌توان جزو نسبت به طرح‌های فلای افزایش دادن تا مشاهده شود که با افزایش سیمان به میزان ۱۰ درصد می‌توان جایگزین به مقاومت بین حاوی پورپوک با میکرو سیلیس رسید با نه.

جدول ۱۰- جزایر مخلوط‌های آزمایشی در یک متراکم بین (kg) و وزن مخصوص نمونه‌ها (kg/m³) از طرح‌های که در جدول ۱۰ ذکر شده طرح‌های ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳ و ۱۰۴ و نتایج تردیکتری به حالت مقابسایی در دارد که رفتار سنجی نمونه‌ها بعد از تولید به شکل زیر است.

بنابراین شاهد بنتی بدون هیچ نوع افزودنی می‌باشد که طبق جدول ۱۰ با شماره ۱۰۰ نام‌گذاری شده است. این بین از کلاس W/C بوده و با اسلامب ۸، W/C و با اسلامب ۸، W/C با اسلامب ۸ و با اسلامب ۸.۵ درصد تهیه گردیده و مشخصات آن به شکل زیر است.

جدول ۱۱- مشخصات بین نمونه ۱۰۰ (شاند)

زمان	5min	15 min	min ^{۳۰}			
اسلامب cm	۸	۶	۳۰			
دمای بین °C	۲۱	۲۲.۵	۲۱.۹	ندارد	ندارد	ندارد
تاره				خوب	خوب	خوب
چگالی محاسباتی kg/m³				بودن	بودن	بودن
چگالی بین تاره kg/m³				انداختن	انداختن	انداختن
حداشتگی				آب	آب	آب
نمایمی				خمیری	خمیری	خمیری
پورپوک				ترکم بد	ترکم بد	ترکم بد

بنابراین حاوی پورپوک بموسی با ۰.۷ درصد سیلیس با شماره ۱۰۱ نام‌گذاری شد و با ۳ W/C بعد از خود ۵ دقیقه با جنب آب از اراده مخلوط بین به اسلامب ۸ رسید. تا دقیقه ۱۵ اسلامب تعییر مخصوصی نداشت و این تغییر که این بود را از نهد ایجاد نموده را از نهد دور کرد و نهایتاً اعمال افتأ اسلامب جنب آب بالای آن ایست پس از پایان ذکر کرد که پورپوک در ۱۰ درصد میکرو سیلیس سیگنده شکست داده شده است و به ممان اندازه از ماسه کم شده است. این دليل این که پورپوک به همانند پورپوک میکروزونده و به علت اینکه از اک با میان ۱۰۸ میلی‌متر به پایین است مقاومت زیادی از آن در مخلوط جایگزین ماسه خواهد شد.


جدول ۱۲- مشخصات بین نمونه ۱۰۱ (با ۱۰ درصد پورپوک)

زمان	5 min	15 min	min ^{۳۰}	hr ^۱		
اسلامب cm	۸	۲	.			
دمای بین °C	۲۱	۲.۲۲	۲۰.۵۴	ندارد	ندارد	ندارد
تاره						
چگالی محاسباتی kg/m³						
چگالی بین تاره kg/m³						
حداشتگی						
نمایمی						
پورپوک						
سیلیس						

بنابراین حاوی پورپوک سیلیس با شماره ۱۰۲ نام‌گذاری شد و با ۰.۹ درصد سیلیس، میکرو سیلیس و با ۰.۹ درصد (W/C-KM) ترکیب می‌شود. این درصد است ایست و اب به سیمان مطبق فرمول میکرو سیلیس میکروزونده و به علت اینکه از اک با میان ۱۰۹ میلی‌متر به پایین است مقاومت زیادی از آن در مخلوط جایگزین ماسه خواهد شد.

جدول ۱۳- مشخصات بین نمونه ۱۰۲ (با ۱۰ درصد میکرو سیلیس)

نمره	۰.۱۵	۱۴۰	۱۰	۹۶	۴.۴	۰	۱۵
نمره ۲۰۰	۰.۰۷	۳۰	۲	۹۸	۲.۲	۰	۵
نمره ۵	۵						
نمره ۴۰		۳					
نمره ۱۰۰			۱۰۰				
نمره ۱۰۰				۱۰۰			
نمره ۱۰۰					۳.۶		
نمره ۱۰۰						۳.۶	



نام آزمایش	روش آزمایش	نتیجه آزمایش	نام آزمایش	روش آزمایش	نتیجه آزمایش
درصد گذشته از الک	ASTM C117-03	۹۶.۹	ASTM C131-03	-	-
۲۰۰	(SSD) (Rizindane) چگالی درست‌دانه (SSD)	۲۲۸	BS 812	-	-
نطیجه	نطیجه درست‌دانه	-	نورق	BS 812	-
جذب آب ریزدانه	ASTM C128-01	۳۲۴	روض طرح ملی درصد شکستگی مخلوط بین	-	-
جذب آب درست‌دانه	ASTM C127-01	-	ارش ماسه‌ای	ASTM D2419	۷۴


مشخصات مصالح در طرح‌های مخلوط به شکل زیر است.

جدول ۱۴- مشخصات مصالح مورد استفاده

صالح	حداکثر اندازه MSAm mm	سهم %	جب آب %	چگالی SSD Kg/m³	FM Molded Normi (F)	درصد گذشته از ۲۰۰ الک
ماشه	4.75	65.0	3.24	2.38	3.50	2.00
طنیجه	25	35.0	2.22	2.51		0.4
شکسته	2	10.0	12.58	1.55	0.91	39.5
پورپوک	25	100	2.29	4.48	0.87	-
ترکیب سیگنده‌ها						
سیمان		۱.۴۲۵	۰.۷۵	3.15		
مواد	متکرو سیمانی سیلیس			2.2		

نمونه های ۱۰ و ۱۰۱ تهیه شده در موعده ۳ روزه ۷ روزه و ۲۸ روزه مقاومت سنجی شد که نتایج زیر حاصل گردید.					
جدول ۱۴ - مقاومت فشاری مکعبی کسب شده توسط نمونه ها Kg/cm ²					
نمونه	تاریخ	جیگاپاس	۳ روزه	۷ روزه	۲۸ روزه
100	94/09/10	2.3	189	249	379
101	94/09/10	2.29	220.4	325	440
102	94/09/12	2.35	227	353	442
104	94/09/14	2.32	202	281	398

بررسی رشد مقاومت در نمونه بجز به شکل زیر است:



شکل ۲- نمودار رشد مقاومت نمونه ها

با توجه به جدول ۱۴ و نمودار بالا مقاومت فشاری در نمونه ۱۰۰ و ۱۰۴ که فقط از سیمان خالی استفاده شده است نمونه های ۱۰۲ و ۱۰۱ که حاوی پور پوک و میکرو سلیسیم است مقاومت کمتری داشته و نمونه ۱۰۱ در ۲۸ روز خود را به تزدیک ترین مقاومتی به نمونه ۱۰۲ رسانده است و با توجه به قیمت پایین بیشتر به میکرو سلیسیم در قور با اثر از درصد مفہومنا به مقاومت بین حاوی میکرو سلیسیم خوبند ورسید.

نتیجه گیری:

با توجه به نمودارهای رشد مقاومت و با توجه به چالان پایین نسبت به نمونه شاهد و نمونه میکرو سلیسیم دار و افت اسلامب در کمتر از ۱۰ دققه از ۸ سانتیمتر به ۲ سانتیمتر نتیجه می شود که پور پوک معدنی پومنی را می توان به عنوان یک افزودنی مفهون سوپر پوزیشن که هم خاصیت بالاندیه مقاومت فشاری و هم دارد استفاده کرد و هم سنتی باعث سکتور کردن مخلوط بین می گردد، اختصاراً موارد استفاده این نوع پور پوک تواند به عنوان مقاومتی در شاکریت باشد که به علت سینکی و جذب اب بالا درصد اتفاق (rebound per cent) را پایین نمی آورد.

